



Zeer matte, watergedragen siloxaanversterkte binnenmuur- en plafondverf.

Toepassing

- Perfect inzetbaar voor grote vlakken met strijklucht
- Ook over winddroog stucwerk in nieuwbouw en renovatie
- Praktisch onzichtbaar bij te werken
- Binnen
- Plafonds en wanden

Eigenschappen

- Dampopen
- Zeer mat
- Goed dekkend
- Makkelijke verwerking
- Maskeert oneffenheden

Product

Bindmiddelbasis: Siloxaanversterkte acrylaat

Kleuren: Wit en lichte kleuren

Verpakking: 10 ltr

Verbruik: Ca. 10 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiewijze

Glansgraad: Mat (<2 GU Gardner 85^o)

Dichtheid: Ca. 1.44 g/cm³.

VOC gehalte: < 1 g/ltr

Schrobvastheid: Schrobklasse 2(EN 13.300)

Dekkracht: Klasse 1 (EN 13.300 bij 1:10 m²)



Applicatie

Met de kwast, rol of spuit.

Airless

Tip: 0,019 inch

Druk: 180-200 bar

Filter: Wit

Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat.

Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met schoon water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij bijv. Clean water Global inzamelpunten, niet in de gootsteen.

Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/ nationale regelgeving.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.

Droging (Bij 20 °C / 65%RV)

Stofdroog: Na 30 minuten

Overschilderbaar: Na ca. 3 uur, afhankelijk van omstandigheden.

Opslag

Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, intact, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Normaal zuigende ondergronden

De ondergrond kan behandeld worden met OriginalFix ProfAsil mat 5% verdund met schoon water.

Na droging een laag OriginalFix ProfAsil mat onverdund.

Zanderige of sterk zuigende ondergronden

Eerst voorstrijken met Südwest Hydrogrund, of in moeilijke gevallen met Südwest Tiefengrund (oplosmiddelhoudend).

Vervolgens kan de ondergrond behandeld worden met OriginalFix ProfAsil mat, verdund met 5% schoon water.

Na droging een laag OriginalFix ProfAsil mat onverdund aanbrengen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
17-3-2025 V1.0